



2015000586E



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2017B01B00235

委托单位:

Entrusted by

样品名称:

Sample Name

检验类别:

Test Type

江西雅丽泰建材有限公司

Jiangxi Alutile Building Materials Co.,Ltd.

建筑装饰用铝单板

Solid Aluminum Panel For Building Decoration

委托检测

Sampling Test

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2017B01B00235





国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检 验 报 告


(Test Report)

中心编号 (NO) : WT2017B01B00235

第1页 共3页

样品名称 Sample Name	建筑装饰用铝单板 Solid Aluminum Panel For Building Decoration	检验类别 Test Type	委托检验 Sampling Test
委托单位 Applicant	江西雅丽泰建材股份有限公司 Jiangxi Alutile Building Materials Co., Ltd.	商 标 Trade Mark	
生产单位 Manufacturer	江西雅丽泰建材股份有限公司 Jiangxi Alutile Building Materials Co., Ltd.	样品状态 Sample Status	样品完好 In good condition
来样日期 Sampling Date	2017年3月10日 March 10th, 2017	样品数量 Sample Quantity	17块 17 PCS
生产日期 Production Date	2017年3月10日 March 10th, 2017	型号规格 Specification	室外用氟碳液体喷涂三涂 Three coating PVDF for outside
检验依据 Test Standard	GB/T 23443 - 2009 《建筑装饰用铝塑板》 GB/T 23443 - 2009 Solid Aluminum Panel for Building Decoration		
检验项目 Test Items	外观质量、膜厚等共11项, 详见第2~3页 Detailed conclusions like appearance quality and film thickness etc. are listed in page 2~3.		
检验结论 Test Result	*经检验, 送检样品检测结果符合GB/T 23443 - 2009中室外用氟碳液体喷涂三涂的技术要求。检验结果见第2~3页。* Upon testing, see the test result of testing sample for gloss tolerance on page 2, the rest results are accordance with the technical requirement of GB/T23443-2009 for PVDF three-coating. See page 2~3. 签发日期: 2017年03月23日 (检验专用章)		
附注: (此处空白)			

批 准:



审 核:



编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538

邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号 (NO): WT2017B01B00235

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目 Test item	标准要求 Test requirement		检测结果 Test result	单项 结论
1	外观质量 Appearance quality	板材不允许有开焊，表面不得有明显压痕和凹凸等残迹。无明显色差。涂层无裂纹、气泡及其他缺陷。 No open welding, no obvious pressure marks, uneven etc on the appearance. No obvious color difference. No bubble, no wave etc.		板材不允许有开焊，表面不得有明显压痕和凹凸等残迹。无明显色差。涂层无裂纹、气泡及其他缺陷。 No open welding, no obvious pressure marks, uneven etc on the appearance. No obvious color difference. No bubble, no wave etc.	符合 Pass
2	膜厚 Film thickness	平均膜厚≥40μm Average film thickness≥40μm		平均膜厚45μm Average film thickness45μm	符合 Pass
3	光泽度偏差 Gloss tolerance	光泽度 Gloss<30	±5	光泽度范围 Gloss range 2.4—33.4 平均值 Average Value 32.9	——
		30≤光泽度<70 30≤Gloss<70	±7		
		光泽度 Gloss≥70	±10		
4	附着力 Coating adhesion	干式 Dry	划格法Line Out Grid 0级	划格法Line Out Grid 0级	符合 Pass
		湿式 Wet	划格法Line Out Grid 0级	划格法Line Out Grid 0级	符合 Pass
		沸水煮 Boiling water	划格法Line Out Grid 0级	划格法Line Out Grid 0级	符合 Pass
5	铅笔硬度 Pencil hardness	≥1H		2H	符合 Pass
6	耐盐酸 Hydrochloric acid resistance	5%HCL24h，无变化 No change		无变化 No change	符合 Pass

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号 (NO) : WT2017B01B00235

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目 Test item	标准要求 Test requirement	检测结果 Test result	单项 结论
7	耐硝酸 Nitric acid resistance	无起泡等变化 No change $\Delta E \leq 5.0$	无起泡等变化 No change $\Delta E = 0.5$	符合 Pass
8	耐砂浆性 Mortar resistance	无变化 No change	无变化 No change	符合 Pass
9	耐溶剂性 Solvent resistance	无漏底 No base exposed	无漏底 No base exposed	符合 Pass
10	耐磨性 Wear resistance	$\geq 5\text{L}/\mu\text{m}$	6.8L/ μm	符合 Pass
11	耐冲击性 Impact resistance	无变化 No change	无变化 No change	符合 Pass
(以下空白)				
国检集团				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址（Address）：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编（Post Code）：100024

电话（Tel）：（86-10）65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真（Fax）：（86-10）65715991

报告真伪查询：Tel:（86-10）51167679

Fax:（86-10）65764684

网址（Web）：<http://www.cbmtc.com>

www.chinabmnet.com

www.ctc.ac.cn

电子邮箱（E-mail）：baogao@ctc.ac.cn

中心